

## Tavivo Circu Standard P770

|             |           |
|-------------|-----------|
| Obj. číslo: | 104000050 |
| Dostupnosť: | skladom   |



## Popis

Tavivo na báze rozpúšťadiel nanášané postrekom a vo forme peny bez halogenidov a živíc. Štandardné tavivo vhodné aj pre bezolovnaté spájkovanie.

## Obsah balenia

Štandardné balenie: 25 l.

Možnosť menšieho balenia podľa požiadaviek zákazníka.

Cena je stanovená za 1l pri dodávke celého balenia (20l alebo 25l). Pri odbere menšieho množstva sa cena zvyšuje o manipulačný poplatok.

Preprava tohto tovaru je v súlade so zákonom zaistovaná špeciálnou prepravou ADR a riadi sa platným cenníkom a podmienkami prevádzkovateľa tejto prepravnej služby.

## Technické dáta

| Názov parametra                 | Hodnota                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Rozpúšťadlo                     | alkohol                                                        |
| Typ spájkovania                 | bezolovnaté                                                    |
| Špecifické použitie             | pro použití v SMT a technologii malých roztečí kontaktů        |
| Spôsob aplikácie                | postřik / pěna                                                 |
| Oplachovanie                    | bezoplachové                                                   |
| Kategórie ISO 9454              | 2.2.3 A                                                        |
| Kategórie ANSI J-STD-004        | ORL0                                                           |
| Obsah živice                    | ne                                                             |
| Obsah halogenidov               | ne                                                             |
| Obsah pevných látok             | 2.3 %                                                          |
| Špecifická hustota pri 20°C     | 0.807 g/cm <sup>3</sup>                                        |
| Číslo kyslosti                  | 17.7 mg KOH/g                                                  |
| Bod vzplanutia                  | 15 °C                                                          |
| Barva                           | čirá                                                           |
| Hodnota SIR (85°C/85% RH, 100V) | 96 h: 1,34 x 10 <sup>10</sup> , 168 h: 2,11 x 10 <sup>10</sup> |

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Predohrev                           | 90 - 110 °C  |
| Teplota pre olovnaté spájkovanie    | - °C         |
| Teplota pre bezolovnaté spájkovanie | 245 - 255 °C |
| Balenie                             |              |